

GLIMS® G-Block

Монтажная смесь для укладки блоков



Кладочная клеевая смесь для монтажа блоков из ячеистого бетона и газосиликатных блоков. Тонкослойное нанесение предотвращает появление «мостиков холода». Для внутренних и наружных работ.

Цвет, оттенок	серый
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,2-0,23
Расход воды на упаковку 25 кг, л	5-5,75
Температура основания и окружающей среды при укладке, °С	от +5 до +30
Время корректировки, мин	15
Открытое время, мин	15
Рекомендуемая толщина слоя, мм	2-20
Жизнеспособность раствора, ч	4
Адгезия к основанию, МПа	0,5
Предел прочности на сжатие не менее, МПа	5
Предел прочности при сдвиге не менее, МПа	0,25
Капиллярное водопоглощение не более, кг/(м ² *мин ^{0,5})	1
Морозостойкость не менее, циклов	F25
Расход при толщине слоя 1 мм, кг	1,4

- Тонкослойный от 2 мм
- Устойчив к расслоению
- Не создает «мостики холода»
- Время жизни раствора - 4 часа
- Теплоизоляционный
- Экологически безопасен

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от пыли, загрязнений, краски и масляных пятен.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с водой из расчета 0,2-0,23 л воды на 1 кг сухой смеси (5-5,75 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 3 минуты и повторно перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после замешивания.

УКЛАДКА В КАЧЕСТВЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Раствор нанести на поверхность блока и распределить зубчатым шпателем с зубом 8 x 8 мм, уложить блок в кладку и прижать. Время от укладки раствора на поверхность блока не должно превышать 15 минут. Время для корректировки блоков в кладке после укладки – 15 минут. Выполнять кладку следует с разбежкой швов по рядам. Температура окружающего воздуха и основания должна быть не ниже +5°C во время выполнения работ и далее не менее суток.

РАСХОД

1,4 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 25 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Срок хранения 12 месяцев. Смесь сухая строительная кладочная Т М50, ГОСТ Р 58272-2018. Выпускается по ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/5.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.